

Kolom: 2

Kolom: 3

Kolom: 4

Kolom: 5

Kolom: 6

Deur gegevens:

Type BVT deur	30min. BVT		30 min. BVT	30min BVT <u>Meranti</u>	60min. BVT
	30min. BVT	30min. BVT	30 min. BVT	30min BVT <u>Meranti</u>	60min. BVT
Geteste deurdikte/type	39 mm triplex dicht	39 mm triplex glasop.	54 / 67 mm triplex dicht+glasop.	54 / 67 mm hardhout	54 / 67 mm triplex dicht+glasop.
Rapportnummer/cert.	1996-CVB-R1027	2003-CVB-R0105	2010-Efectis-R0138-S	2010-Efectis-R0548	2013-Efectis-R0409a
Geldig tot en met	2019*	2019*	2020	2020	2018
Deurmodellen:					
Voordeurmodel	9900dicht	9901-9902-9903 9904-9905-9913	9700dicht-9701-9702-9703-9704 9705-9710-9711-9713-9741dicht 9742dicht-9743-9762	2712-2713-2733-2744-2748 2752-2761-2762-2763-2764 2765-2766-2767-2768	9600dicht-9601-9602-9603-9604 9605-9610-9611-9613-9641dicht 9642dicht-9643-9662
Achterdeurmodel				5722-5731-5741-5751-5761 5571-5781-5791-5701-5700dicht	
Modelblad no.:	M9	M9	M12-M19	M13-M14-M17	M10-M18
Beglazingsblad no.:	nvt	B31-B33	B41A-B43A+B-B46A+B+C-B47A+B	B21A-B26	B44B-B48A+B+C-B49A+B-B50-B51A+B
Beglazingsstelsel:	nvt	39TB../ 39TRB..	54TB../ 54TRB../67TB../67TBR..	54HB../ 67HB..	54TBP../ 54TRBP../ 67TBP../67TRBP..
Sponning omfrezing deur	nvt	nvt	17 en 25 (3 of 4-zijdig)	17 en 25 (3 of 4-zijdig)	17 en 25 (3 of 4-zijdig)
Bladno. kaderomfrezing	nvt	nvt	951-951s-952-952s 954-954s-957-957s	951-951s-952-952s 954-954s-957-957s	71-71s-75-75s 912-912s-920-920s

Deurgegevens aanvullend:

Glas	nvt	CE 30 minuten getest	CE 30 minuten getest	CE 30 minuten getest	CE 60 minuten getest
Glasmaat maximaal			1903 x 532 mm		525x1895 mm
Glassponning deur	25 mm	25 mm	17 mm	17 mm	17 mm
Glaslat:afm./houtsoort	nvt	<u>Meranti</u>	<u>Meranti</u>	<u>Meranti</u>	<u>Meranti</u>
Glaslat/dorpel belucht buitenz.	nvt	nee	ja	ja	ja
Glaslat voorbereid binnenz.	nvt	ja	nee, dmv spijkers 40 mm	ja, behalve de K-lat	nee, dmv spijkers 40 mm
Sloten omwikkelen	2-zijdig firepaper 0,3 mm	1-zijdig firepaper 0,3 mm	1-zijdig firepaper 0,3 mm	1-zijdig firepaper 0,3 mm	1-zijdig firepaper 0,3 mm
Isolator achter scharn.	nee	ja, 1 mm dik	nee	nee	nee
Groef bovenz. deur	ja, interdens 2x20 mm	ja, interdens 2x20 mm	ja, interdens 2x20 mm	ja, interdens 2x20 mm	ja, interdens 2x20 mm
Groef onderz. deur	nee	nee	nee	nee	ja, interdens 2x20 mm
Briefsleuf, Spionoog	indicatief	indicatief	toegestaan	toegestaan	toegestaan
Valdorpel	indicatief	indicatief	toegestaan	toegestaan	indicatief
Deurmaat maximaal	930 x 2115	930 x 2300	928x2363 (oppervlak+20%)	928x2363 (oppervlak+20%)	928x2363 (oppervlak+20%)
Onderdorpel	nvt	nvt	nvt	borstweringhoogte min. 255 mm	nvt
Weldorpel toegestaan	ja	ja	ja	ja	ja
Naad onderzijde deur	2+1 mm (max. 3 mm)	2+1 mm (max. 3 mm)	3+1 mm (max. 4 mm)	3+1 mm (max. 4 mm)	3+1 mm (max. 4 mm)

Kozijn gegevens:

Sponning kozijn	25 mm	25 mm	17 mm	17 mm	17 mm
Houtsoort/gewicht	Meranti 650 kg/m3	Meranti 587 kg/m3	Meranti 550 kg/m3	Meranti 550 kg/m3	Meranti > 450 kg/m3
BVT-voorz.in kozijn	geen	opschuimende tochtstrip	Meranti KVT kozijn	Meranti KVT kozijn	Meranti KVT kozijn
Isolator achter scharn.	nvt	ja, 1 mm dik	nvt	nvt	nvt
Infrezingdiepte scharn.	nvt	+1 mm	nvt	nvt	nvt

* Wijziging t.o.v. 17-11-2016: Macrantha deuren glaslat voorbereid binnenzijde (behalve K-lat)